



EBT (ماسه) اولوین

ماسه و خاک | Olivine (EBT Sand)

به عنوان ماسه‌ی پرکننده‌ی سیستم $(Mg,Fe)_2SiO_4$ اولوین، سیلیکات منیزیم-آهن با فرمول کوره‌ی قوس الکتریک به کار می‌رود. اولوین جایگزینی بدون کروم (EBT) تخلیه‌ی کف خارج از مرکز برای ماسه‌ی کرومیتی است: با مقاومت گرمایی بالا و عدم زینترشدن ناخواسته، باز شدن مطمئن و Cr^{6+} روان دریچه‌ی تخلیه را در هر ذوب تضمین می‌کند و به دلیل نبود کروم، دغدغه‌ی زیست‌محیطی را ندارد.

مشخصات فنی

نقطه‌ی ذوب

$\approx 1760^{\circ}C$

ویژگی شاخص

بدون کروم، EBT، باز شدن مطمئن

دانه‌بندی

EBT مهندسی شده برای

آنالیز شیمیایی

MgO

۴۷ - ۵۰

SiO₂

۳۹ - ۴۲

Fe₂O₃

۷ - ۹

Cr₂O₃

بدون کروم



LOI

< ۱

مرجع

مقادیر تیپیک صنعتی؛ آنالیز دقیق بنا به درخواست

کاربردها

کورهی قوس الکتریک EBT ماسه‌ی پرکننده‌ی

جایگزین بدون کروم ماسه‌ی کرومیتی

کاربردهای ریخته‌گری و قالب‌گیری مقاوم به حرارت

بسته‌بندی و تأمین

Packaging

بسته‌بندی

کیسه ۲۵ کیلوگرمی یا جامبوبگ؛ دانه‌بندی بنا به درخواست

Industries

صنایع هدف

فولاد

Enquiry

استعلام و سفارش

برای دریافت آنالیز دقیق، نمونه و قیمت، با واحد فروش سدید صنعت فرجاد تماس بگیرید

info@sadidfarjad.ir

پرسش‌های متداول

در چه صنایعی کاربرد دارد؟ (EBT ماسه) اولوین

کورهی قوس EBT عمدتاً در فولاد کاربرد دارد؛ از جمله ماسه‌ی پرکننده‌ی (EBT ماسه) اولوین الکتریک، جایگزین بدون کروم ماسه‌ی کرومیتی، کاربردهای ریخته‌گری و قالب‌گیری مقاوم به حرارت.

چیست؟ (EBT ماسه) مهم‌ترین مشخصه‌ی فنی اولوین

جدول کامل آنالیز شیمیایی و مشخصات فنی در همین صفحه ارائه شده است. °C نقطه‌ی ذوب: ≈ ۱۷۶۰



چگونه است؟ (EBT ماسه) بسته بندی و شرایط عرضه ی اولوین

کیسه ۲۵ کیلوگرمی یا جامبوبگ؛ دانه بندی بنا به درخواست. برای دانه بندی یا گرید سفارشی با کارشناسان ما هماهنگ کنید.

چطور اقدام کنم؟ (EBT ماسه) برای خرید و استعلام قیمت اولوین

از دکمه ی «استعلام قیمت» در همین صفحه استفاده کنید یا با شماره ی ۰۲۱ ۲۶۶۴۲۰۳۲ تماس بگیرید تا کارشناسان سدید صنعت فرجاد قیمت روز و مشاوره ی فنی ارائه دهند.